

DESCRIÇÃO	Soalho em madeira maciça natural, com macho e fêmea de canto e de topo. Bolsas de cola. As faces são paralelas entre si e topos perpendiculares às faces, as arestas são vivas.	
CARACTERÍSTICAS/ APLICAÇÕES	Produto recomendado para aplicação não estrutural, com fins decorativos e para uso interno em ambientes secos. Aplicado nas áreas de carpintaria de interiores para revestir pavimentos contínuos.	
ESPÉCIES	CLASSES DE QUALIDADE	
▪ AFIZELIA DOUSSIE	O, Δ, □ e livre	
DIMENSÕES	vários mm	120*15
ACABAMENTO	EM OBRA	
CLASSE DE RISCO	Classe 1 – Corresponde a elementos de madeira aplicados sobre coberto, totalmente abrigados das intempéries e sem qualquer exposição a focos de humidade (NP EN 335-2).	
ESPECIFICAÇÕES	Teor em água (à saída de fabrica)	9±2%
	Massa Volúmica	800 – 950kg/m <sup>3</sup>
	Reacção ao Fogo:	Classe Cfl-s1
	Condutibilidade térmica:	0,24 W/m.k
	Escorregamento:	Classe 1
	Classe de formaldeído:	E1
	Penta Cloro Fenol (PCP):	< 5 ppm
	Classe de Durabilidade (EN 350-2):	Classe 1
NORMAS	O produto apresentado está conforme as normas europeias respectivas:	
	NP EN 335-2	Durabilidade da madeira e de produtos derivados. Definição das classes de risco de ataque biológico Parte 2: Aplicação à madeira maciça.
	EN 350-2	Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe
	NP EN 844	Madeira redonda e serrada – Terminologia.
	EN 1310	Round and sawn timber - Method of measurement of features.
	EN 1910	Wood and parquet flooring and wood paneling and cladding. Determination of dimensional stability.
	EN 13183-1	Round and sawn timber - Method of measurement of moisture content – Part 1: Method for determining moisture content of a piece of sawn timber (oven-dry method).
	EN 13183-2	Round and sawn timber – Method of measurement of moisture content – Part 2: Method for estimating moisture content of a piece of sawn timber (electrical resistance method).
	EN 13226	Wood flooring - Solid parquet elements with grooves and/or tongues.
	EN 13647	Wood and parquet flooring and wood paneling and cladding – Determination of geometrical characteristics.
	En 13756	Wood flooring covering – Terminology.
	EN 14342: 2005+A1	Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and Marking.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O pavimento deverá ser instalado a uma temperatura ambiente entre 10-30°C e uma humidade relativa de 50-75%.</li> <li>• A superfície de aplicação deve estar seca (humidade≤2,0%), limpa e plana (±2mm/metro). Deve-se proceder à medição do sub-pavimento antes da aplicação do soalho (ex. humidímetro ou Carbureto de cálcio).</li> <li>• A fixação deste pavimento é feita através de colagem.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para permitir a dilatação e contracção do pavimento é fundamental deixar junta de dilatação com <math>\geq 12\text{mm}</math> entre o soalho e as paredes, escadas ou qualquer outro elemento fixo. A junta de dilatação é função da dimensão do compartimento (dimensão perpendicular à largura da régua).</li><li>• A dimensão maior da régua, comprimento, deve ser aplicada na dimensão maior da divisão a aplicar, iniciar a aplicação posicionando a primeira régua com o macho voltado para a parede. Utilizar espaçadores para deixar folga <math>\geq 12\text{mm}</math> entre a parede e a régua. Se a última fila for inferior a 5cm de largura é necessário equilibrar a instalação reduzindo a largura das régua da primeira fila. Se o comprimento da última régua for inferior a 30cm, é necessário equilibrar a instalação reduzindo a dimensão da primeira régua.</li><li>• Recomenda-se que as juntas de topo sejam cruzadas para não ficarem no mesmo alinhamento.</li><li>• As régua deverão ser cortadas com ferramentas adequadas e convenientemente afiadas.</li><li>• Este produto está testado com a garantia do fabricante desde que sejam seguidas as instruções referidas.</li><li>• Dependendo do local do soalho de madeira, este terá necessidades diferentes e estará exposto a níveis diferentes de desgaste (abrasão e resistência ao risco).</li></ul>
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO	<p>Importa ter cuidados de manutenção para aumentar a longevidade do produto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A limpeza regular deve ser efectuada com aspirador de pó ou com vassoura de cerdas macias e um pano humedecido (bem torcido). Nunca utilizar o pano molhado.</li><li>• Como qualquer superfície lisa, pode riscar. Recomenda-se a colocação de tapetes e limpe sempre a areia dos seus sapatos. Utilizar feltros adesivos protectores em pés de mesas, cadeiras e móveis e cadeiras com rodízios de poliuretano também são procedimentos recomendados.</li><li>• Proteja o pavimento com tecidos quando efectuar deslizamentos ou deslocações de mobílias.</li><li>• Utilize produtos seguros e indicados para pavimentos de madeira. Não utilizar material cortante ou abrasivo, cera ou enceradeiras eléctricas, esponja de aço, lixa ou produtos à base de silicone.</li><li>• Para marcas no pavimento mais difíceis consulte o seu fornecedor.</li></ul>