

TACO EUCALIPTO
EN14342:2005
SISTEMA 4



Janifeiro-12

DESCRIÇÃO	Taco em madeira maciça natural, sem macho e fêmea de canto e de topo. Bolsas de cola. As faces são paralelas entre si e topos perpendiculares às faces, as arestas são vivas.	
CARACTERÍSTICAS/ APLICAÇÕES	Produto recomendado para aplicação não estrutural, com fins decorativos e para uso interno em ambientes secos. Aplicado nas áreas de carpintaria de interiores para revestir pavimentos contínuos.	
ESPÉCIES	CLASSES DE QUALIDADE	
▪ EUCALIPTO (Eucalytus globules)	O	
DIMENSÕES	210X70X20	
ACABAMENTO	S/ verniz	
CLASSE DE RISCO	Classe 1 – Corresponde a elementos de madeira aplicados sobre coberto, totalmente abrigados das intempéries e sem qualquer exposição a focos de humidade (NP EN 335-2).	
ESPECIFICAÇÕES	Teor em água (à saída de fabrica)	9±2%
	Massa Volúmica	750 – 800kg/m ³
	Reacção ao Fogo:	Classe Dfl-s1
	Condutibilidade térmica:	0,18 W/m.k
	Escorregamento:	NPD
	Classe de formaldeído:	E1
	Penta Cloro Fenol (PCP):	< 5 ppm
	Classe de Durabilidade (EN 350-2):	Classe 5
	Impregnação: 3	
NORMAS	O produto apresentado está conforme as normas europeias respectivas:	
	NP EN 335-2	Durabilidade da madeira e de produtos derivados. Definição das classes de risco de ataque biológico Parte 2: Aplicação à madeira maciça.
	EN 350-2	Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe
	NP EN 844	Madeira redonda e serrada – Terminologia.
	EN 1310	Round and sawn timber - Method of measurement of features.
	EN 1910	Wood and parquet flooring and wood paneling and cladding. Determination of dimensional stability.
	EN 13183-1	Round and sawn timber - Method of measurement of moisture content – Part 1: Method for